

LÄRCHENÖL

Holzöl mit sehr guter Penetration

PRODUKTBESCHREIBUNG

OKALIN LÄRCHENÖL ist ein lösungsmittelhaltiges High-Solid Holzöl auf Basis ölmodifizierter Alkydharze mit verstärktem UV-Schutz durch Einsatz von speziellen UV-Absorbern.

EIGENSCHAFTEN

- festkörperreich
- sehr gute Penetration und Tiefenwirkung
- farblos
- verstärkter UV-Schutz
- wasserabweisend
- seidenglänzend

ANWENDUNGEN

Für alle nicht maßhaltigen, senkrechten Holzflächen im Freien wie Holzverkleidungen, Holzmöbel. Der Farbfilm ist vorbeugend gegen Algen- und Pilzbefall geschützt.

OKALIN Lärchenöl im Farbton farblos verzögert, aber verhindert nicht die Vergrauung des Holzes.

STANDARDFARBTÖNE

farblos

VERPACKUNGSGRÖSSEN

0,75 l, 2,5 l, 5 l Weißblechgebinde

LAGERUNG

1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Lagerklasse n. VbF: entfällt nach §3

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis: ölmodifiziertes Alkydharz

Dichte: 0,90 +/- 0,5 g/cm³

Liefernviskosität: 40 sec. DIN 53211 4 mm

Festkörpergehalt: ca. 56 +/- 1%

Flammpunkt: 62 °C

Zusammensetzung:

Alkydharz, Additive, UV-Absorber, Wachse, Kobaltsalze, Butanonoxim, aliphatische Kohlenwasserstoffe

PRODUKTKATEGORIE
LT. LMVO 2005

Kategorie A/e (Lb) EU Grenzwert Stufe II (2010) 400 g/l:
Dieses Produkt enthält weniger als 400 g/l VOC

GEFAHRENKENNZEICHNUNG

nach Chem. Ges. entfällt

TRANSPORT

Gefahrenklasse n. ADR/RID entfällt

PRODUKTGRUPPE

HOLZLASUREN

Juni 2023

VERARBEITUNG

mit Pinsel, NICHT SPRITZEN!

UNTERGRUNDVOR-
BEHANDLUNG

der Untergrund muss trocken, schmutz-, fett-, silikon- und staubfrei sein.
Stark abgewitterte und vergraute Holzoberflächen bis zum tragfähigen Untergrund abschleifen.

Verdünnungszugabe: unverdünnt verarbeiten

Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C, max. +35 °C

Trockenzeiten bei 20 °C: griffest nach 6 Stunden
überstreichbar nach 12 Stunden
durchgetrocknet nach 36 Stunden

REINIGUNG DER WERKZEUGE

mit OKALIN Kunstharzverdünnung

ANSTRICHAUFBAU

1 - 2 x streichen

VERBRAUCH

1l reicht für ca. 10 - 12 m² pro Anstrich

ENTSORGUNG

nur restentleerte Gebinde dem Sammel- und Verwertungssystem zuführen. Gebinde mit Resten bei einer Altstoffsammelstelle abgeben.
Sonderabfallschlüsselnummer: 55508 nach ÖNORM S 2100
EU-Abf. Kat. Nr.: 080111

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE 1

SICHERHEITSHINWEISE

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist für den gewerblichen Verwender erhältlich.

HINWEIS

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Diese Technische Information entbindet den Käufer/Anwender jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Verbindlichkeiten können daher daraus nicht abgeleitet werden.

DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN AUSGABEN.